



บริษัท ต.กิจวิบูลย์เทรดดิ้ง จำกัด
T. KIJVIBOON TRADING LTD.

45 ถ.พรหมราชบุรี แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-450-6625 (อัตโนมัติ) แฟกซ์: 02-450-6810

45 Phrom Rat Rd., Bangbon, Bangkok 10150, Thailand. Tel: 02-450-6625 (Automatic) Fax: 02-450-6810

Website : www.kvb-th.com Email : marketing@kvb-th.com

BSB

SPECIFICATIONS - ข้อมูลสินค้า กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า

Substance (g/m ²)	200	210	230	250	300	350	±3%
Thickness (µm)	200	210	240	260	315	365	±10 µm
Opacity (%)	98	98	98	98	98	98	±2%
Printing side							
Color L	-	-	-	-	-	-	-
Color a	-	-	-	-	-	-	-
Color b	-	-	-	-	-	-	-
Whiteness (%)	-	-	-	-	-	-	-
ISO Brightness (%)	89	89	89	89	89	89	±1
Gloss 75° (%)	65	65	65	65	65	65	±5
Surface pH	-	-	-	-	-	-	-
Surface roughness (µm)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	≤ 1.4
Reverse Side							
Color L	-	-	-	-	-	-	-
Color a	-	-	-	-	-	-	-
Color b	-	-	-	-	-	-	-
Whiteness (%)	-	-	-	-	-	-	-
ISO Brightness (%)	-	-	-	-	-	-	-
Surface roughness (µm)	-	-	-	-	-	-	-
Board Properties							
Ply Bond (J/m ²)	110	110	110	110	120	120	≤ 120
Cobb, 60s (g/m ²)							
Printing side	40	40	40	40	40	40	≤ 40
Reverse side	40	40	40	40	40	40	≤ 40
Bending Stiffness DIN 5° (mNm)							
MD	-	-	-	-	-	-	-
CD	-	-	-	-	-	-	-
Bending Resistance L&W 15° (mN)							
MD	-	-	-	-	-	-	-
CD	-	-	-	-	-	-	-
Bending Taber 15° (mNm)							
MD	-	-	-	-	-	-	-
CD	-	-	-	-	-	-	-
Tensile strength (kN/m)							
MD	-	-	-	-	-	-	-
CD	-	-	-	-	-	-	-

UPDATED: DECEMBER 2014